

Faktura™

ЛАК FAKTURA ДЛЯ БАНЬ И САУН



- ✓ **Натуральный воск** эффективно препятствует попаданию влаги, микроорганизмов, оседанию и накоплению грязи, образует водоотталкивающее покрытие, сдерживает растрескивание древесины
- ✓ **Специальная биоцидная добавка** защищает древесину от синевы, плесени, грибков и других биоповреждений, не выделяется из покрытия даже при высоких температурах
- ✓ **Не препятствует** естественному «дыханию» древесины
- ✓ **Для внутренних работ**
- ✓ **Не требует** предварительного грунтования
- ✓ **Серебро (Ag+)** – естественный антисептик дружественный человеческому организму – обеспечивает здоровый микроклимат в доме, т.к. ионы серебра подавляют развитие болезнетворных микроорганизмов.
- ✓ **Не содержит** вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка

Краткая аннотация

Фасовка

Нормативная

<ul style="list-style-type: none"> – Ведро 0,9 л – Ведро 2,7 л 	<p>документация: ТУ 2316-003-49417770-2007</p>
<p>Назначение</p> <p><i>Лак FAKTURA™ для бань и саун шелковисто-матовый акриловый водоразбавляемый защищает от умеренной и повышенной влажности и высоких температур (до +120°C) деревянные поверхности бань, саун, парильных, моечных. Без запаха. Быстросохнущий. Бесцветный. Препятствует потемнению древесины. С натуральным воском и ионами серебра (Ag+)</i></p> <p>Мы применяем при производстве данного продукта УНИКАЛЬНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ подготовки раствора до размеров 10-30 нм (Патент № 2497856 Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ). Столь малый размер частиц позволяет получать продукты, в которых одновременно достигается высокая бактерицидная активность, стабильность материала и покрытия в течении всего срока службы.</p> <p><i>Технологичен в работе: легко наносится. Покрытие выдерживает многократное мытье. Не желтеет. Предохраняет древесину от растрескивания.</i></p>	<p>Пригодные подложки: деревянные поверхности стен, потолков, полов, перегородок, дверей бань и саун.</p> <p>Подходит для обработки деревянных полов в парильных и моечных помещениях при нанесении не более 1-го слоя без разбавления. Не использовать для обработки полов.</p> <p>Срок службы покрытия на полу зависит от эксплуатационной нагрузки</p>
<p>Применение</p> <p><i>Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной, сухой с влажностью не более 20%.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Новые деревянные поверхности очистить от грязи, пыли, жировых и др. загрязнений. Далее – отшлифовать, пыль удалить.</i> <i>2. Покрытия лаками/пропитками на основе растворителей удалить полностью.</i> <i>3. Ранее окрашенную водными лаками поверхность зачистить шлифовальной шкуркой до матового состояния или отциклевать, пыль удалить.</i> <i>4. Неровности выровнять Шпатлевкой FAKTURA по дереву.</i> <p><i>Перед применением лак тщательно перемешать, разбавлять не рекомендуется. Во время окрасочных работ лак периодически перемешивать.</i></p> <p>Наносить специальными кистью, краскораспылителем или валиком для водных лаков тонким равномерным слоем по направлению ворса древесины спокойными движениями в 2 и более слоев. Для получения идеального результата после высыхания первого слоя лака, поверхность слегка зашкурить мелкозернистой шлифовальной шкуркой, очистить от пыли. Наносить при температуре выше +5°C и влажности воздуха не более 80%.</p>	<p>Расход: На однослойное покрытие – 1 л до 10 м² в зависимости от впитывающей способности поверхности и способа нанесения.</p>

В парильне лак наносить в 1 слой без разбавления и использовать только бесцветный. В остальных помещениях наносить в 2 и более слоев, при необходимости первый слой наносить лаком, разбавленным на 10% водой

Время высыхания
При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 65% – **1 час (первый слой)**, последующих слоев — 24 часа. Покрытие готово к эксплуатации через 3 суток сушки и последующего протапливания и проветривания сауны (бани).

Разрешительная документация:
1. Свидетельство о государственной регистрации.

Гарантии производителя:
Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления.

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид лака в таре	Однородная жидкость молочного цвета
Цвет пленки	Бесцветный
Внешний вид пленки	После высыхания лак должен образовывать однородную, без кратеров, пор и трещин пленку
Блеск покрытия	Шелковисто-матовый
Динамическая вязкость (100 г/см ³) 6 ротор при t (20±0,1)°С, мПа*с	400-600
Массовая доля нелетучих веществ, %	15-22
pH	7,5-9,5
Время высыхания до степени 3 при t (20±2)°С и влажности (65±5)%, ч	Не более 2 ч
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее:	
- воды	48
- 0,5%-ого раствора моющего средства при t (38±2)°С, мин	30
Морозостойкость, циклы до -30°С при транспортировании	5 циклов

Дополнительная информация

Меры предосторожности
Окрасочные работы проводить в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасен

<p>Транспортировка и хранение</p> <p>Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей.</p> <p>Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до -30°C при транспортировании. В случае замерзания лак размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания сохраняет первоначальные свойства.</p>	<p>Состав:</p> <p>Термостойкая акриловая дисперсия, высокотемпературный микровоск, функциональные добавки, вода.</p>
<p>Производитель</p> <p>АО «Объединение «Ярославские краски»</p> <p>150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17</p> <p>телефон: (4852) 74-89-80, 74-89-81</p> <p>kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru</p>	