

Faktura™

ЛАК FAKTURA ПАРКЕТНЫЙ АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЙ



- ✓ Глянцевый
 - ✓ Прочный
 - ✓ Износостойкий
 - ✓ Эластичный
 - ✓ Быстро сохнет
 - ✓ Стойкий к периодическому воздействию жидкостей: воды, напитков (чай, кофе, красное вино, коньяк), моющих средств
 - ✓ Не меняет первоначальный цвет паркета
- ✓ Не желтеет со временем, сохраняет ощущение тепла, идущего от натуральной деревянной поверхности
 - ✓ Легко наносится.
 - ✓ 2 в 1: ЛАК+ГРУНТ. Не требует предварительного грунтования
 - ✓ Для внутренних работ
 - ✓ Не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка

Краткая аннотация

Фасовка – Ведро 0,9 л – Ведро 2,7 л	Нормативная документация: ТУ 2316-003-49417770-2007
Назначение <i>Быстросохнущий водоразбавляемый акрил-уретановый паркетный лак FAKTURA предназначен для декоративной отделки и защиты паркета, новых или ранее окрашенных водными лаками дощатых полов и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри жилых помещений с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Износостойкий, стойкий к кратковременному воздействию чая, кофе, алкоголя, бытовых</i>	Пригодные подложки: для паркета, новых или ранее окрашенных водными лаками дощатых полов, а также других изделий из древесины (мебель, двери, стеновые и

нейтральных моющих средств, воды. Технологичен в работе, легко наносится, хорошо проникает в древесину. Без запаха. Экологически безопасный, рекомендуется для окраски детских комнат.	потолочные панели)
<p>Применение На всех этапах работы древесина должна быть прочной и сухой.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Окрашиваемую поверхность тщательно очистить от грязи, пыли, жировых и других загрязнений. 2. Паркет отциклевать или отшлифовать, пыль удалить. 3. Ранее окрашенную водными лаками поверхность зачистить шлифовальной шкуркой до матового состояния или отциклевать, пыль удалить. 4. Неровности деревянной поверхности выровнять Шпатлевкой FAKTURA по дереву. <p>Перед применением лак тщательно перемешать.</p> <p>Наносить специальными кистью, шпателем или валиком для водных лаков тонким равномерным слоем вдоль волокон древесины (по направлению ворса спокойными движениями) в 3 слоя. Во время окрасочных работ лак необходимо перемешивать каждые 30 мин. Для получения идеального результата после высыхания первого слоя лака поверхность слегка зашкурить мелкозернистой шлифовальной шкуркой, пыль удалить. Наносить при температуре не ниже +15° С и влажности 30-80%.</p>	<p>Расход: На однослойное покрытие – 1 л до 12 м² в зависимости от впитывающей способности поверхности и способа нанесения.</p> <p>Время высыхания При температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха 50% – 5 часов (каждый слой). Через 24 часа по покрытию можно ходить в мягкой обуви. Окончательную устойчивость к эксплуатации и влажной уборке покрытие достигает через 14 суток. При температуре ниже +15°С или повышенной влажности нанесение лака не допускается.</p>
<p>Разрешительная документация: 1. Свидетельство о государственной регистрации.</p>	
<p>Гарантии производителя: Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления.</p>	
Техническая информация	
<p>Наименование показателя</p>	<p>Значение</p>
<p>Внешний вид в таре</p>	<p>Однородная жидкость молочного или желтоватого цвета</p>
<p>Внешний вид покрытия</p>	<p>Ровная, гладкая, без кратеров, пор и морщин глянцевая поверхность</p>
<p>рН</p>	<p>7,0-8,5</p>
<p>Массовая доля нелетучих веществ, %</p>	<p>32±2</p>
<p>Блеск покрытия (угол измерения 60°), ед., не менее</p>	<p>Для глянцевого — н/м 67</p>
<p>Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с D сопла 4 мм при t (20±2)°С, с</p>	<p>35-50</p>
<p>Время высыхания до степени 3 при t (20±2)°С и влажности (65±5)%, ч</p>	<p>2</p>
<p>Твердость покрытия по маятниковому прибору ТМЛ (маятник А) при t (20±2)°С, отн. Единицы, не менее</p>	<p>0,30</p>
<p>Эластичность пленки при изгибе, мм, не более</p>	<p>1</p>

<p>Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей: - воды при t (20±2)°С, ч - 0,5%-ного раствора моющего средства при t (38±2)°С, мин</p>	<p>не менее 8 не менее 15</p>
<p>Морозостойкость, циклы до -30°С при транспортировании</p>	<p>5 циклов. Не допустимо цикличное многократное замораживание лака.</p>

Дополнительная информация

<p>Меры предосторожности Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасен</p>	
<p>Транспортировка и хранение Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления при температуре от +5°С до +30°С. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Хранить в местах, недоступных для детей. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания до – 30°С при транспортировании. Оттаивать без дополнительного нагрева. После оттаивания – сохраняет первоначальные свойства. Не допустимо цикличное многократное замораживание лака.</p>	<p>Состав: Дисперсия полиакрила, дисперсия полиуретана, целевые добавки, вода.</p>

<p>Производитель АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон (4852) 74-89-80, 74-89-81 kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru www.faktura-wood.ru</p>
--