

ЛАК ПФ-283



- высокоглянцевый
- по дереву и металлу
- тройная фильтрация
- изготовлен по ГОСТ 5470-75

Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> — металлическая банка – 0,7 кг, — металлическая банка – 1,7 кг — барабан – 42 кг 	
<p>Назначение</p> <p>Высокоглянцевый алкидный лак ПФ-283 по дереву и металлу (двери, подоконники, мебель, металлические изделия, фурнитура) для внутренних работ. Легко наносится, образует покрытие, подчеркивающее природную текстуру древесины, надежно защищает поверхности от механических воздействий.</p>	<p>Расход</p> <p>Расход лака на однослойное покрытие – в зависимости от профиля и впитывающей способности поверхности – 1 кг до 14 м².</p>
<p>Применение</p> <p>Деревянные поверхности предварительно зачистить шлифовальной шкуркой, пыль удалить; металлические - очистить от жировых загрязнений, ржавчины и окислы; непрочное держащееся старое покрытие удалить полностью, обезжирить и просушить. При использовании краскораспылителя лак разбавить уайт-спиритом. Наносить кистью или краскораспылителем в 1-2 слоя вдоль волокон древесины. Перед применением лак тщательно перемешать, соблюдая температурный режим.</p>	<p>Высыхание</p> <p>Время высыхания - 36 часов при температуре (20±2)°С.</p>
<p>Разрешительная документация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Свидетельство о государственной регистрации 	<p>Пригодные подложки</p> <p>дерево, ДВП, ДСП, металл</p>

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид лака	Прозрачный однородный раствор
Внешний вид пленки	Однородная прозрачная без посторонних включений пленка
Цвет лака по йодометрической шкале мгI ₂ /см ³ , не темнее	130
Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее	80
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)°С, с:	40-60
Массовая доля нелетучих веществ, %	48-52
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	36
Время высыхания до степени 3 при температуре (60±2)°С, ч, не более	3
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее	0,15
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воды при температуре (20±2)°С, мин, не менее	8

Дополнительная информация

Меры предосторожности Беречь от детей. Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой. После окончания работ проветрить помещение в течение не менее 24 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!	Гарантийный срок 24 месяца с даты изготовления
Транспортировка и хранение Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, возможно при отрицательных температурах, вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.	Состав Алкидный лак, специальные добавки, растворители
Произведено по рецептуре и под контролем качества: АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон: (4852) 74-89-83, 74-89-84 kraski@yarkraski.ru , yarkraski.ru	