



ЛАК ЭП-2146 ПАРКЕТНЫЙ

- полуглянцевый
- быстро сохнет — 2 часа
- для внутренних работ
- не требует предварительного грунтования
- износостойкий
- стойкий к царапинам и сколам

Краткая аннотация

<p>Фасовка</p> <ul style="list-style-type: none"> - металлическая банка – 1,7 кг - литографированное металлическое ведро – 2,7 кг - ведро металлическое 16 кг - барабан металлический 45 кг 	<p>Нормативная документация</p> <p>ТУ 6-27-43-92</p>
<p>Назначение</p> <p>Лак паркетный ЭП-2146 полуглянцевый однокомпонентный эпоксидный. Быстросохнущий лак естественной сушки предназначен для защитно-декоративной отделки паркетных полов и любых деревянных поверхностей внутри помещений.</p> <p>Не требует предварительного грунтования. Образует полуглянцевое гладкое прозрачное покрытие, идеально подчеркивающее природную текстуру и цвет древесины. Износостойкий, устойчив к появлению царапин. Выдерживает частое мытье с применением бытовых моющих средств.</p>	<p>Расход лака на однослойное покрытие – в зависимости от профиля и впитывающей способности поверхности – 1 кг до 14 м².</p>
<p>Применение</p> <p>Окрашиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обеспыленными. Старое покрытие <u>удалить полностью</u>, поверхность зачистить шлифовальной шкуркой, очистить от пыли. Новые поверхности отциклевать и отшлифовать, обеспылить.</p>	<p>Пригодные подложки</p> <p>паркет, дерево, ДВП, ДСП, фанера, текстурная бумага</p>

<p>Перед применением лак тщательно перемешать.</p> <p>Наносить кистью или валиком в 2-3 слоя вдоль волокон древесины. Так как лак быстросохнущий, во избежание видимых "швов" лак наносить непрерывно по всей длине окрашиваемой поверхности.</p> <p>Разбавление - при необходимости растворителем 650 или 646.</p> <p>Рекомендуемая рабочая вязкость при нанесении кистью — (40-60) сек</p>	<p>Высыхание каждого слоя при температуре $(20\pm 2)^\circ\text{C}$ – 2 часа; до готовности к эксплуатации – 48 часов. При температуре ниже $+18^\circ\text{C}$ и повышенной влажности продолжительность высыхания каждого слоя увеличивается.</p>
<p>Разрешительная документация:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Свидетельство о государственной регистрации 2. Декларация о соответствии требованиям пожарной безопасности, класс пожарной опасности КМ5 	

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Внешний вид лака	Прозрачный однородный раствор
Внешний вид пленки	Ровное покрытие без пятен, пузырей и механических включений
Цвет лака по йодометрической шкале mgI_2/cm^3 , не темнее	80
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре $(20,0\pm 0,5)^\circ\text{C}$, с:	40-120
Массовая доля нелетучих веществ, %	29-35
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20\pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более	2
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относит. единицы, не менее	0,1
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре $(20\pm 2)^\circ\text{C}$, мин, не менее	8
Прочность пленки по прибору при ударе, см, не менее по прибору типа У-1	40

Дополнительная информация

<p>Меры предосторожности</p> <p>Беречь от детей. Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой. После окончания работ проветрить помещение в течение не менее 24 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!</p>	<p>Гарантийный срок</p> <p>24 месяца с даты изготовления</p>
<p>Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, при температуре окружающей среды <u>от минус 40°C до плюс 40°C.</u></p> <p>Хранить в закрытых складских помещениях, вдали от приборов отопления, предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.</p> <p>Перед применением лак выдержать в помещении, без дополнительного нагрева при комнатной температуре.</p>	<p>Состав</p> <p>эпоксидная смола, коллоксилин, пластификатор, растворители.</p>
<p>Произведено по рецептуре и под контролем качества:</p> <p>АО «Объединение «Ярославские краски»</p>	

150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17

телефон: (4852) 74-89-80, 74-89-81

kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru