

Faktura™

ШПАТЛЕВКА ФАКТУРА ПО ДЕРЕВУ



- ✓ Атмосферостойкая
- ✓ Акриловая
- ✓ Быстро сохнет
- ✓ Колеруется
- ✓ Отлично шлифуется
- ✓ Водостойкая
- ✓ Для наружных и внутренних работ
- ✓ Не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка

Краткая аннотация

Фасовка <ul style="list-style-type: none">– Банка ПЭТ – 0,4 кг– Банка ПЭТ – 0,8 кг (белая, сосна)	Нормативная документация: ТУ 2316-006-49417770-2008
Назначение <p>Шпатлевка ФАКТУРА™ по дереву предназначена для финишного выравнивания и устранения неровностей, углублений и сколов на деревянных поверхностях, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, в т.ч. с повышенной влажностью для последующей окраски водо- и органоразбавляемыми материалами ФАКТУРА™: лаками, пропитками, эмалями.</p> <p>Тонированная под ценные породы дерева. Для наружных и внутренних работ.</p> <p>Технологична в работе: легко наносится. Без запаха. С минимальной усадкой, не растрескивается.</p>	Пригодные подложки: Деревянные поверхности (паркет, мебель, окна, двери, вагонка, и т.п.), ДСП

<p>Применение</p> <p>Поверхность очистить от загрязнений, непрочно держащегося старого покрытия, просушить. Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, прочной, сухой с влажностью не более 20%.</p> <p>Оптимальные условия для нанесения — безветренная, теплая, облачная погода с круглосуточной температурой воздуха выше +5°C и относительной влажности воздуха не более 80%.</p> <p>Перед применением Шпатлевку перемешать. Наносить шпателем из нержавеющей стали или пластмассы слоем толщиной до 1 мм (в трещинах до 2 мм). При значительных неровностях рекомендуется нанесение в 2-3 слоя с межслойной шлифовкой. Зашпатлеванную поверхность после высыхания рекомендуется отшлифовать, пыль удалить.</p> <p>Может быть отколерована совместимыми со шпатлевкой колеровочными красками (не более 2%).</p>	<p>Расход:</p> <p>На однослойное покрытие толщиной 1 мм - 1 кг до 2 м²</p>
---	---

<p>Время высыхания</p> <p>При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 65% слоя толщиной 1 мм – 2 часа (каждый слой). Время полного высыхания – 24 часа.</p> <p>До нанесения лаков, эмалей – не менее 24 часов.</p> <p>При более низкой температуре или более высокой влажности время высыхания может быть больше</p>
--

<p>Разрешительная документация:</p> <p>1. Свидетельство о государственной регистрации.</p>	
---	--

<p>Гарантии производителя:</p> <p>Гарантийный срок: 12 месяцев с даты изготовления.</p>	
--	--

Техническая информация

Наименование показателя	Значение
Цвет	Белый, сосна, береза, бук, дуб, махагон
Внешний вид покрытия	После высыхания должна образовывать однородную, без кратеров и посторонних включений поверхность
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	70
Время высыхания до степени 3 при t (20±2)°С и влажности (65±5)%, ч	Не более 2 ч
Способность покрытия шлифоваться	Должна шлифоваться с образованием ровной однородной поверхности
Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее: - воды	24
Морозостойкость, циклы до -30°С при транспортировании	5 циклов

Дополнительная информация

<p>Меры предосторожности</p> <p>Окрасочные работы проводить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Пожаровзрывобезопасна</p>	
<p>Транспортировка и хранение</p> <p>Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей.</p> <p>Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до -30°C при транспортировании. В случае замерзания состав размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания сохраняет первоначальные свойства.</p>	<p>Состав:</p> <p>акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки, вода.</p>
<p>Производитель</p> <p>АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81 e-mail: kraski@yarkraski.ru, yarkraski.ru</p>	